PAT-NO:

¥

JP405288967A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05288967 A

TITLE:

OPTICAL FIBER FOR LASER INPUT

PUBN-DATE:

November 5, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MUTA, KENICHI

MORISHITA, YUICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHOWA ELECTRIC WIRE & CABLE CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP04113058

APPL-DATE: April 6, 1992

INT-CL (IPC): G02B006/42, G02B006/10

US-CL-CURRENT: 385/15

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the optical fiber for laser input which gathers

outputted by a high-output laser light emitting device, in an optical fiber and

guides the light.

CONSTITUTION: A light guide rod 12 having the same external diameter with an

optical fiber 11 of normal constitution having a core part 11A and a clad part

11B is connected to an end surface of the optical fiber 11. The light guide

rod 12 which has the same refractive index with the core part 11A of

optical fiber 11 and is equal in external diameter to the clad part 11B is

used. At this time, the effective core diameter of the optical fiber

11 is

increased from a state of sectional area S2 to a state of sectional area S1,

where ${\tt S1}$ is the sectional area of the light guide rod and ${\tt S2}$ is the sectional

area of the core part 11A of the optical fiber 11.

COPYRIGHT: (C)1993, JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-288967

(43)公開日 平成5年(1993)11月5日

(51)Int.Cl.⁵

識別配号

庁内整理番号

技術表示箇所

G 0 2 B 6/42

7132-2K

6/10

D 7036-2K

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平4-113058

(22)出願日

平成 4年(1992) 4月 6日

(71)出願人 000002255

昭和電線電纜株式会社

神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目1番1

号

(72)発明者 牟田 健一

神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目1番1

号 昭和電線電纜株式会社内

(72)発明者 森下 裕一

神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目1番1

号 昭和電線電纜株式会社内


(74)代理人 弁理士 佐藤 幸男 (外1名)

(54)【発明の名称】 レーザ入力用光ファイバ

(57)【要約】

【構成】 コア部11Aとクラッド部11Bを有する通常の構成の光ファイバ11の端面に、この光ファイバ11と同一外径の導光ロッド12を接続する。導光ロッド12は光ファイバ11のコア部11Aと同一屈折率で、クラッド部11Bの外径に一致するものを使用する。この時、導光ロッドの断面積をS1とし、光ファイバ11のコア部11Aの断面積をS2とすると、光ファイバ11の実効的なコア径が断面積S2の状態から断面積S1の状態まで拡大する。

【効果】 高出力レーザ発光装置の出力するレーザ光を 効率よく光ファイバの中に集めてガイドするためのレー ザ入力用光ファイバが得られる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 コア部とクラッド部を有する光ファイバの端面に、その光ファイバと同一外径で前記コア部と同一屈折率の導光ロッドを接続し、

前記光ファイバの実効的なコア径を拡大したことを特徴 とするレーザ入力用光ファイバ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、YAGレーザ等の高出力レーザ発光装置の出力するレーザ光を効率よくガイド 10 するためのレーザ入力用光ファイバに関する。

[0002]

【従来の技術】YAGレーザ等の高出力レーザ発光装置は、切削や機械加工あるいは医療等の分野に広く使用されている。この種のレーザ発光装置の出力するレーザ光は光ファイバによってカッターやメス等にガイドされる。図4に高出力レーザ発光装置を使用した機器の概略図を示す。図の(a)は機器の概略構成図、(b)はレーザ入力用光ファイバの縦断面図、(c)はレーザ入力用光ファイバ製造方法を示す側面図である。

【0003】図において、高出力レーザ発光装置1から 出力されるレーザ光は、処理部2において切削その他の 作業に使用される。この高出力レーザ発光装置1から処 理部2にいたるまで、ガイド用光ファイバ3によりレー ザ光がガイドされる。この時、高出力レーザ発光装置1 とガイド用光ファイバ3との結合部Aにおいては、レー ザ光が効率よく光ファイバ中に集光されて案内されるよ うに、(b)に示すようなレーザ入力用光ファイバ4が 使用される。このレーザ入力用光ファイバ4は、全体と してテーパ状に形成されており、中心にコア部4Aを有 30 しその周囲にクラッド部4Bを備えている。レーザ光5 はこのレーザ入力用光ファイバ4の左側の大径部に入射 し、ここでしぼり込まれて右側の小径部からガイド用光 ファイバ3に入射する。このようなレーザ入力用光ファ イバ4は、例えば(c)に示すように、コアとクラッド を有する光ファイバ6をバーナー7等により加熱して軟 化させ、延伸加工することによって製造する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記のような従来のレーザ入力用光ファイバは、図2の(b)に示 40 したように、レーザ光の入力側と出力側とでその外径が異なる。従って、レーザ入力用光ファイバの保護のための被覆を施したり固定をする作業が比較的複雑になるという難点がある。また、図4(c)に示すようにプリフォームロッド6を延伸加工して製造する場合、比較的精密な外径制御を必要とする。従ってそのために高度な加工技術が要求されるという問題点もあった。本発明は以上の点に着目してなされたもので、均一な外径を持ち効率よくレーザ光を受け入れることのできるレーザ入力用光ファイバを提供することを目的とするものである。50

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明のレーザ入力用光ファイバはコア部とクラッド部を有する光ファイバの端面に、その光ファイバと同一外径で前記コア部と同一屈折率の導光ロッドを接続し、前記光ファイバの実効的なコア径を拡大したことを特徴とするものである。

2

[0006]

【作用】このレーザ入力用光ファイバは、コア部とクラッド部を有する通常の構成の光ファイバの端面に、この光ファイバと同一外径の導光ロッドを接続する。導光ロッドは光ファイバのコア部と同一屈折率で、クラッド部の外径に一致するものを使用する。この時、導光ロッドの断面積をS1とし、光ファイバのコア部の断面積をS2とすると、光ファイバの実効的なコア径が断面積S2の状態から断面積S1の状態まで拡大する。これにより、高出力レーザ発光装置の出力するレーザ光を効率よく光ファイバの中に集めてガイドするためのレーザ入力用光ファイバが得られる。

[0007]

【実施例】以下、本発明を図の実施例を用いて詳細に説 明する。図1は本発明のレーザ入力用光ファイバ実施例 を示す縦断面図である。図のレーザ入力用光ファイバ は、コア部11Aとクラッド部11Bを有する通常の断 面構成の光ファイバ11の端面に、この光ファイバ11 と同一外径の導光ロッド12を接続して構成される。こ こで、光ファイバ11は、例えばシリカガラスや多成分 ガラスを使用したステップインデックス型のファイバと する。一方、導光ロッド12は、この光ファイバ11を 構成するコア部11Aの構成材料と同一のガラスを用 い、コア部11Aと同一の屈折率の材料により構成され る。光ファイバ11と導光ロッド12は、従来からよく 知られた加熱融着による方法で、端面を接続し一体化さ れる。従って、このような構成のレーザ入力用光ファイ バの中心軸部分を通るレーザ光は、接続部分では反射損 失の極めて少ないものとなる。なお、導光ロッド12と 光ファイバ11のコア部11Aの屈折率を等しくしたの は、界面での反射を防止して入射効率を高めるためであ

【0008】レーザ入力用光ファイバの場合、レーザ光 5はその矢印に示したような方向から導光ロッド12に入射する。この場合、レーザ光は図中の破線に示した角度で入力した場合に、最大の効率で光ファイバ11中に送り込まれる。導光ロッド12のレーザ発光装置に対向する部分の断面積をS1とし、光ファイバ11のコア部11Aの断面積をS2とした場合、光ファイバ11に導光ロッド12を接続していない状態では、レーザ光5を受け入れることのできる実効断面積はS2となり、導光ロッド12を接続した場合のレーザ光を受け入れることのできる実効断面積はS1となる。導光ロッド12と光 50 ファイバ11のコア部11Aの屈折率が同一であるか

ら、導光ロッド12から光ファイバ11のコア部11A に入射するレーザ光5はその接続面で屈折しない。従っ て、両者の断面積比S1/S2倍に実効的なコア径が拡 大したことになる。なお、上記のような導光ロッド12 の長さLは次のような基準で選定することが好ましい。 【0009】図2に、導光ロッド12の長さしを選定す るための参考図を示し、図3にその長さL選定のための 手順説明図を示す。まず、図2において、光ファイバ1 1のコア部11Aの屈折率をN1、クラッド部11Bの 屈折率をN2とする。この場合、導光ロッド12の屈折 10 率はN1である。ここで、コア部11Aに対するレーザ 光の中心軸13を基準とした入射角を $\theta2$ とする。ま た、この角度でレーザ光が入射した場合の導光ロッド1 2の実効的なコア径をR1、光ファイバ11のコア径を R2、導光ロッド12の断面積をS1、光ファイバ11 のコア部11Aの断面積をS2、導光ロッド12へ入射 するレーザ光の中心軸13に対する入射角度をθ1とす

3

【0010】ここで、図3の(1)に示すように、導光ロッド12がある場合と無い場合の入力パワーの比を、先に説明したとおりS1/S2倍になるように設定する。この時、図2の三角形ABCと三角形AEGを比較すると、光ファイバ11と導光ロッド12の接続部でレーザ光の屈折が無いため、これらの三角形は互いに相似となる[図3(2)]。また、図3(1)に示した入力パワーの式は(3)に示したように半径R1とR2の2乗の比で表すことができる。さらに、図3(4)に示すように、導光ロッド12の長さしは図2に示すAFからADを差し引いたものとなる。

【0011】また、図3(5)に示すように、 θ 1と θ 302及び屈折率N1の関係はスネルの法則によって三角函数で表すことができる。この場合、空気中のレーザ光の屈折率は"1"とした。次に、図3(6)に示すように、R2、AD、R1、AFの関係をそれぞれ θ 2を用いて表し、図3(7)、(8)、(9)の関係を用いれば、図3(10)に示すように、LをXとR1、R2の関係で表すことができる。なお、このXは、図3(8)に示したsin θ 2に該当し、これは図3(11)に示

すように屈折率N1、N2によって上限が定められる。 【0012】以上のようにして、導光ロッド12の長さ Lを選定すれば光ファイバ11の実効的な半径をR2からR1に拡大することができる。本発明は以上の実施例 に限定されない。上記実施例ではステップインデックス の光ファイバを使用した例を示したが、グレードインデックス型の光ファイバを使用した場合についても同様の ことがいえる。また、導光ロッド12に使用するガラス 材料は光ファイバのコア部と同一屈折率を有するもので あればよく、必ずしも同一材料である必要はない。

[0013]

【発明の効果】以上説明した本発明のレーザ入力用光ファイバは、コア部とクラッド部を有する光ファイバの端面に、この光ファイバと同一外径でコア部と同一屈折率の導光ロッドを接続するようにしたので、光ファイバの外径を一定にしたままその実効的なコア径を拡大することができる。これによって、被覆や端末処理が容易で、しかもレーザ光入力効率が高く比較的製造の容易なレーザ入力用光ファイバを提供することが可能となる。

20 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のレーザ入力用光ファイバ実施例を示す 縦断面図である。

【図2】導光ロッドの長さLを選定するための参考図で ある。

【図3】導光ロッドの長さL選定のための手順説明図である。

【図4】従来一般のレーザ入力用光ファイバを説明する 説明図で、(a)は高出力レーザ発光装置を使用した機 器の構成図、(b)はレーザ入力用光ファイバの縦断面 図、(c)はその製造方法を示す側面図である。

【符号の説明】

5 レーザ光

11 光ファイバ

11A コア部

11B クラッド部

12 導光ロッド

L ロッド長

